

Zander S - AlSi5

Strana 1/1

SKUPINA: Hliník a jeho slitiny

METODA: Plné dráty pro metodu MAG/MIG (131, 135)

TYP: Plný drát / MIG

NORMY: EN ISO 18273 : S Al 4043 (AlSi5)
AWS A 5.10 : ER 4043

W.NR.: 3.2245

VÝROBCE: Zander Schweisstechnik

MATERIÁLY: AlMgSi0,5, AlMgSi0,7, AlMgSi0,8, AlCuMg 1, AlMn1, G-AlSi5
3.3206, 3.3210, 3.2316, 3.0205
6060, 6005A, 6181, 4430, 1200

POUŽITÍ: Vhodný pro svařování tvárných hliníků a Al slitin, např.: AlSi 5, G-AlSi7Mg, AlMgSi0,5-AlMgSi1. Pro plechy silnější 15 mm přehřev cca 150 °C.

CHEMICKÉ SLOŽENÍ

Mn	Si	Cu	Ti	Al	Zn	Fe
0,05	5	0,05	0,1	rest	0,1	0,5

MECHANICKÉ VLASTNOSTI

Stav	R _{p0,2} [MPa]	R _m [MPa]	A ₅ [%]
AW : po svaření	45	160	15

Teplota tání °C : 573 - 625

POLARITA: DC+

PLYN: I1, I3

POLOHY:



PRŮMĚRY A BALENÍ

Objednací číslo	Průměr	Balení
AL4043S10Z	1,0 mm	7 kg / BS300
AL4043S12Z	1,2 mm	7 kg / BS300
AL4043S16Z	1,6 mm	7 kg / BS300