

Zander EHCr 63

Strana 1/1

SKUPINA: Návary a renovace

METODA: Obalená elektroda pro ruční svařování MMA (111)

TYP: Obalené elektrody pro ruční svařování MMA

NORMY: EN ISO 14700 : E Fe 16

JINÉ: DIN 8555 : E 10 - UM - 65 - GR

VÝROBCE: Zander Schweissttechnik

MATERIÁLY: Vysoká výtěžnost návarového kovu, nadeutektická legovaná ledeburitická matrice s vloženými komplexními karbidy chromu. Vynikající odolnost vůči abrazi zejména v minerálech a písku. Návar lze obrobit pouze broušením, návarové housenky klást bez rozkvy. Trhliny na povrchu návaru jsou dány složením materiálu, ale nesnižují otěruvzdornost a vlastnosti návaru.

POUŽITÍ: Mlecí a drtící válce, zemní stroje, lopatky mísičů, korečky bagrů, cementárny, cihelny, pancéřování ploch a komponentů s požadavkem na vysokou odolnost vůči abrazi, dopravní šneky, těžební, důlní a ocelářský průmysl, zpracování minerálů a hornin. Vysoce odolné pancéřování proti abrazi za vlhka.


CHEMICKÉ SLOŽENÍ

C	Mn	Si	Cr	Fe
4,50	0,50	1,00	34,5	rest

MECHANICKÉ VLASTNOSTI

TVRDOST: 60-64 [HRc] ve druhé vrstvě

POLARITA: DC+

POLOHY:


PRŮMĚRY A BALENÍ

Objednací číslo	Průměr	Balení
NEHCR63E25ZVP	2,5x350 mm	1,2 kg box VacuPac
NEHCR63E25Z	2,5x350 mm	5 kg box
NEHCR63E32ZVP	3,2x350 mm	1,2 kg box VacuPac
NEHCR63E32Z	3,2x350 mm	5 kg box
NEHCR63E40Z	4,0x450 mm	5 kg box
NEHCR63E50Z	5,0x450 mm	6 kg box