

LW-AM 940

Strana 1/1

SKUPINA: Měď a její slitiny**METODA:** Plné dráty pro svařování Laserem (52-c)**VÝROBCE:** Zander Schweissttechnik**POUŽITÍ:** Slitina na bázi mědi bez obsahu beryllia s vynikající teplotní vodivostí a vynikající korozní odolností. Drát je určený pro opravy vstřikovacích forem ze slitiny Ampcoloy 940.**CHEMICKÉ SLOŽENÍ**

Si	Cr	Ni	Cu
0,70	0,40	2,50	rest.

MECHANICKÉ VLASTNOSTI

R _{p0,2} [MPa]	R _m [MPa]	A ₅ [%]
517	689	13

TVRDOST: 95 HRB**PRŮMĚRY A BALENÍ**

Průměr	Balení
0,30 x 333 mm	tubus/100 g
0,30 mm	cívka/100 g
0,40 x 333 mm	tubus/100 g
0,40 mm	cívka/100 g
0,50 x 333 mm	tubus/100 g
0,50 mm	cívka/100 g
0,60 x 333 mm	tubus/100 g
0,60 mm	cívka/100 g