

Zander F - 240 G

Strana 1/1

SKUPINA: Návary a renovace

METODA: Plněné elektrody pro metodu MAG/MIG/MOG (135, 136, 138, 114)

TYP: Plněná elektroda legovaná Mn pro navařování

NORMY: EN ISO 14 700 : T Fe 9

VÝROBCE: Zander Schweissttechnik

MATERIÁLY: Návar mechanicky vytvrditelný za studena. Návarový kov typu Hadfieldovy manganové oceli.

POUŽITÍ: Těžební a důlní průmysl, těžké stavební a zemědělské stroje, řetězové dopravníky, míchací lopatky, rozmetací kola, cihelny, pancéřování ploch a komponentů s požadavkem na vysokou odolnost vůči abrazi a rázům.

CHEMICKÉ SLOŽENÍ

C	Mn	Si	Cr	Ni	Fe
1,00	14,0	0,40	4,00	0,60	rest.

MECHANICKÉ VLASTNOSTI

TVRDOST: Po navaření 250 HB. Po mechanickém zpevnění 50 HRC.

POLARITA: DC +

PLYN: M21

POLOHY:


PRŮMĚRY A BALENÍ

Objednací číslo	Průměr	Balení
N240GF12Z	1,2 mm	15 kg cívka /K300
N240GF16Z	1,6 mm	15 kg cívka /K300