

Zander F - EHCr 67 G HIT

Strana 1/1

SKUPINA: Návary a renovace

METODA: Plněné elektrody pro metodu MAG/MIG/MOG (135, 136, 138, 114)

TYP: Plněná elektroda FCAW / MOG

VÝROBCE: Zander Schweissttechnik

CHEMICKÉ SLOŽENÍ

C	Mn	Si	Mo	Ti	Fe	WC
1,75	1,80	1,20	12,0	1,90	rest	50,0

MECHANICKÉ VLASTNOSTI

TVRDOST: matrice 65-68HRc, 68-70 HRc ve 2. vrstvě, 2500-2900 HV0,1 karbidy

POLARITA: DC +

PLYN: M12

POLOHY:



PRŮMĚRY A BALENÍ

Objednací číslo	Průměr	Balení
NEHCR67FGHIT12	1,2 mm	cívka 15 kg
NEHCR67FGHIT16	1,6 mm	cívka 15 kg
NEHCR67FGHIT28	2,8 mm	cívka 25 kg